



AWTEED

CIMENT AUX PERFORMANCES ÉLEVÉES
(SUPER STRUCTURES)
NA 442-CEM II/A-L 42.5 N

CONFORMITÉ PRODUIT

NA442 : 2013 – EN 197-1 : 2012.

DESIGNATION NORMALISEE

NA 442-CEM II/A-L 42.5 N.

OUVRAGES EN MILIEUX NON AGRESSIFS

Coulage par temps chaud.

TRANSPORT DU BÉTON PRÊT À L'EMPLOI

FABRICATION

-PRODUIT 100% ALGERIEN

-Fabrication exclusive à l'usine Amouda Ciment sise à El Beida Laghouat.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIETES CHIMIQUES

NA 5042 (EN 196-2) : $S_{03} \leq 3.5\%$

NA 5042 (EN 196-2) : chlorure $\leq 0.1\%$

PROPRIETES PHYSICO-MECANIQUES

NA 230 (EN 196-3) : DP > 60 mn

NA 234 (EN 196-1) :

-Resistance à la compression 2 jours > 10 Mpa

-Resistance à la compression 28 jours > 42.5 Mpa

EMPLOIS ET USAGES CONFORME À VOS PROJETS

- Ouvrages en béton armé.
- Bétons autoplaçants.
- Dallages.
- sols industriels , chapes.
- Fondations.
- Travaux souterrains.
- Voiries et chaussées en béton.



NOS PRODUITS AUSSI



AL ESSES

NA 442-CEM I 42.5 N-LH/SR 5.
Ciment Résistant aux Sulfates.



AL IMRAN

NA 442-CEM II / B-L 32.5 R.
Ciment pour les professionnels de la construction

POUR PLUS D'INFORMATION VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB :

www.amoudacement.com

Email : service.clients@amoudacement.com

Direction commerciale

Lotissement 202, Section 4, Zone d'activité Amara,
Chéraga, Alger.

Tél. : 023 305 515

Fax : 023 30 55 14

Région Nord : 0655 521 235

Région Sud : 0658 363 463



Coordonnées usine

Commune El-Beidha, Guellet Sidi Saad,
wilaya de LAGHOUAT

Tél. : 029 173 490

Fax : 029 17 34 91

Spécialiste Qualité : 0656 403 772



أوتاد

إسمنت ذو كفاءة عالية،
(المنشآت الضخمة)

NA 442-CEM II/A-L 42.5 N



التطبيقات و الإستعمالات حسب مشاريعكم

- منشآت بالإسمنت المسلح.
- خرسانة ذاتية التسوية.
- التبليط.
- أرضيات صناعية، أرضيات إسمنتية.
- أساسات.
- منشآت تحت أرضية.
- أشغال الطرقات والطرق الإسمنتية.

منتجاتنا الأخرى



العمران

NA 442-CEM II / B-L 32.5 R
إسمنت لمحترفي البناء



الأساس

NA 442-CEM I 42.5 N-LH/SR 5
إسمنت مقاوم للكبريتات

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت :

www.amoudaciment.com

البريد الإلكتروني : service.clients@amoudaciment.com

مطابقة المنتج

.NA442 : 2013 – EN 197-1 : 2012

الصيغة المعيارية

.NA 442-CEM II/A-L 42.5 N

المنشآت في الأوساط غير العدوانية

الأشغال في الأجواء الحارة،

نقل الخرسانة الجاهزة للإستعمال،

الإنتاج

- منتج 100% جزائري.

- منتج حصريا في مصنع امودا للإسمنت

بمنطقة البيضاء - الأغواط.

المميزات

الخصائص الكيميائية

NA 5042 (EN 196-2) : S03 ≤ 3.5%

NA 5042 (EN 196-2) : chlorure ≤ 0.1%

الخصائص الفيزيائية الميكانيكية

NA 230 (EN 196-3) : DP > 60 mn

NA 234 (EN 196-1) :

- مقاومة الضغط (يوميين) < 10 MPa

- مقاومة الضغط (28 يوم) < 42,5 MPa



المصنع :

بلدية البيضاء قلعة سيدي سعد
ولاية الاغواط

الهاتف : 029 173 490
مختص النوعية : 0656 403 772
الفاكس : 029 17 34 91



المديرية التجارية:

المنطقة الصناعية مجموعة ملكية رقم 202 قسم 04،
شراكة الجزائر

الهاتف : 023 305 515
المنطقة الشمالية : 0655 521 235
المنطقة الجنوبية : 0658 363 463
الفاكس : 023 30 55 14