



AL IMRAN

CIMENT POUR LES PROFESSIONNELS
DE LA CONSTRUCTION
NA 442-CEM II / B-L 32.5 R

CONFORMITÉ PRODUIT

NA 442 : 2013 – EN 197-1 : 2012.

DESIGNATION NORMALISEE

NA 442-CEM II / B-L 32.5 R

OUVRAGES EN MILIEUX NON AGRESSIFS

FABRICATION

- PRODUIT 100% ALGERIEN
- Fabrication exclusive à l'usine Amouda Ciment sise à El Beida Laghouat

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

- NA 5042 (EN 196-2) : $SO_3 \leq 3.5 \%$
- NA 5042 (EN 196-2) : Chlorure $\leq 0.1 \%$

PROPRIÉTÉS PHYSICO-MECANIQUE

- NA 230 (EN 196-3) : $DP > 75 MN$
- NA 234 (EN 196-1)
- Résistance à la compression (2Jours) $> 10 MPa$
- Résistance à la compression (28Jours) $> 32.5 MPa$

EMPLOIS ET USAGES CONFORME À VOS PROJETS

- Travaux de finitions (Revêtement et Badigeonnage).
- Assise de toutes sortes d'éléments por le batiment (Parpaing, Brique, pierre,...).
- Production de Mortiers.
- Dallage et Chapes.
- Travaux de réseaux, voirie et route.
- Béton courant (C 8 / 10 à C25 / 30).



NOS PRODUITS AUSSI



AL ESSES

NA 442-CEM I 42.5 N-LH/SR 5
Ciment Résistant aux Sulfates.



AWTED

NA 442-CEM II/A-L 42.5 N
Ciment aux performances élevées, (super structures).

POUR PLUS D'INFORMATION VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB :

www.amoudacement.com

Email : service.clients@amoudacement.com

Direction commerciale

Lotissement 202, Section 4, Zone d'activité Amara,
Chéraga, Alger.

Tél. : 023 305 515 Région Nord : 0655 521 235
Fax : 023 30 55 14 Région Sud : 0658 363 463



Coordonnées usine

Commune El-Beidha, Gueltet Sidi Saad,
wilaya de LAGHOUAT

Tél. : 029 173 490 Spécialiste Qualité : 0656 403 772
Fax : 029 17 34 91



العمران

إسمنت لمحترفي البناء
NA 442-CEM II / B-L 32.5 R



التطبيقات و الإستعمالات حسب مشاريعكم

- الأشغال النهائية (التجصيص و التمليط).
- قاعدة لكل العناصر في البناء (حجر إسمنتي، آجر، صخر...).
- تحضير الملاط.
- تبييط، أرضيات صناعية.
- أشغال الطرقات والطرق الإسمنتية.
- الخرسانة الجاهزة (C8 /10 إلى C 25 /30).

منتجاتنا الأخرى



أوتاد

NA 442-CEM II/A-L 42.5 N
إسمنت ذو كفاءة عالية.
(المنشآت الضخمة)



الأساس

NA 442-CEM I 42.5 N-LH/SR 5
إسمنت مقاوم للكبريتات

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الانترنت :

www.amoudaciment.com

البريد الإلكتروني : service.clients@amoudaciment.com

مطابقة المنتج

.NA 442 : 2013 – EN 197-1 : 2012

الصيغة المعيارية

.NA 442-CEM II / B-L 32.5 R

المنشآت في الأوساط غير العدوانية

الإنتاج

- منتج 100% جزائري.

- منتج حصريا في مصنع امودا للإسمنت بمنطقة البيضاء - الأغواط.

المميزات

الخصائص الكيميائية

.NA 5042 (EN 196-2) : SO₃ ≤ 3.5 % -

.NA 5042 (EN 196-2) : Chlorure ≤ 0.1 % -

الخصائص الفيزيائية الميكانيكية

NA 230 (EN 196-3) : DP > 75 MN

NA 234 (EN 196-1) :

- مقاومة الضغط (يوميين) < 10 MPa

- مقاومة الضغط (28 يوم) < 32,5 MPa



المصنع :

بلدية البيضاء قلعة سيدي سعد
ولاية الأغواط
الهاتف : 029 173 490
الفاكس : 029 17 34 91

مخض النوعية : 0656 403 772



المديرية التجارية:

المنطقة الصناعية مجموعة ملكية رقم 202 قسم 04،
شراكة الجزائر

الهاتف : 023 305 515 المنطقة الشمالية : 0655 521 235

الهاتف : 023 30 55 14 المنطقة الجنوبية : 0658 363 463